

BOEN sorteringssystem

Træ er et naturprodukt. Nogle træsorter har et forholdsvis roligt farvespil. Andre, som eg, har variabel struktur med vekslende farvespil fra roligt til rustikt. Udvalget er stort – find det der passer dig bedst.

Besøg vores digitale showroom for at få et bedre indtryk af gulvet struktur og farve:

<https://boen.com/da-dk/produkter/parket/>



SELECT

Jævne farve overgange og et roligt farvespil, små kvist.



NATUR

Et mere livligt farvespil med elementer af knaster og kærnetræ.



RUSTIKAL

Struktur og levende vækst, groft farvespil med elementer af større knaster overflade træ/kærnetræ.

	SELECT	NATUR	RUSTIKAL
<i>Adagio, Select</i>	████████████████████		
<i>Andante, Natur</i>		████████████████████	
<i>Finale, Concerto, Contract, Basic</i>		████████████████████	
<i>Animoso, Bellevue, Country, Vivace, Rustic, Traditional</i>			████████████████████
<i>Marcato, Baltic</i>			████████████████████
<i>Vivo, Canyon</i>			████████████████████
<i>Espressivo</i>			████████████████████

Plank bliver klassificeret efter EN13489, fri klasse (BOEN klasse).
Stav og 2-lags parket bliver klassificeret i henhold til ○, △ og □ EN13489.

Træ er et naturligt produkt. Hvert træ har sin egen struktur og individuelle farvekombination. Farven vil ændre sig ved eksponering af lys. En hovedregel er at mørke træsorter efterhånden vil få en mere gylden tone og lyse træsorter vil blive lidt mørkere. Miljø- og produktbilleder på hjemmesiden er kun ment som en vejledning, og det færdige produkt kan afvige fra billederne. Store knaster skal være spartlet, men små åbninger i træet kan forekomme.

Vivo

Sorteringsbeskrivelse



Godkendt knaster:

- ▶ Sprukket knaster op til 10 cm (diam.)
- ▶ Friske knaster ubegrænset i diam.
- ▶ Spartlede knaster op til 5 cm (diam.) maks. 2 pr. bræt
- ▶ Knaster på enden af bræt
- ▶ Barkslag maks. 30 cm længde og maks. 5 mm i bredden (2 pr. bræt)
- ▶ Sprækker, maks. 10 cm i længden
- ▶ Solid margin
- ▶ Kattepoter

Godkendt splint og farvevariationer:

- ▶ Splint: maks. 3/4 af bredden og op til brættets fulde længde.
 - 138 mm plank: maks. hvert 3. bræt
 - 181/209 plank: maks. hvert 3-8 bræt
- ▶ Måneringe tilladt

Godkendte farvevariationer:


- ▶ Alle typer farvevariationer
- ▶ Sporadiske hvide vandmærker
- ▶ Mørke ender

Godkendt struktur i træet:

- ▶ Spejl/margstråler
- ▶ Kantskåret og flaskeskåret tekstur
- ▶ Markhul (maks. 5 pr. bræt)

Generelt

Egenskaber ved egetræ



Nøgleegenskaber:

- ▶ Strukturen til kantskåret og flaskeskåret




Nøgleegenskaber:

- ▶ Splint




Nøgleegenskaber:

- ▶ Måneringe



Nøgleegenskaber:

- ▶ Spejl



Nøgleegenskaber:

- ▶ Friske knaster



Nøgleegenskaber:

- ▶ Knast skåret på langs




Nøgleegenskaber:

- ▶ Sprukket knaster




Nøgleegenskaber:

- ▶ Kattepoter



Nøgleegenskaber:

- ▶ Barkslag



Nøgleegenskaber:

- ▶ Flaskesprækker