

# 3-Stav

## 21 mm not/fjäder



Teknisk information	
Producerat i enlighet med:	European parquet norm EN 13489 - 2017
Dimensioner:	21 x 215 x 2200 mm
Slitskikt:	ca. 5,5 mm
Konstruktion:	3-lags konstruktion; Slitskikt i hårdträ, mellanskikt i fur/gran och underskikt i granfanér. Slitskikt ca. 5,5 mm Mellanskikt 10,5 mm Underskikt 5,0 mm
Brädor per paket/m <sup>2</sup> :	4/ 1,89
Paket per pall/m <sup>2</sup> :	50/ 94,5
Delat toppskikt per paket/ minimum längd (mm):	1/ 600
Vikt per paket/pall i kg:	21/ 1050
Undergolvsvärme:	Lämpligt
Brandmotstånd <sup>1)</sup> :	Cfl-s1 och Dfl-s1 beroende på träsort och ytskiktsbehandling.
Halt av formaldehyd <sup>2)</sup> :	E1
Halt av pentachlorphenol (PCP) <sup>2)</sup> :	inget påvisat
Densitet kg/ m <sup>3</sup> <sup>2)</sup> :	ca. 600
Antislip egenskaper:	Live Satin USRV 25 <sup>2)</sup> Live Matt USRV 29 <sup>2)</sup> Live Natural USRV 40 <sup>2)</sup>
Slipmotstånd:	Live Satin 70/ 1100 <sup>3)</sup> Live Satin 100 <sup>4)</sup> Sportlack T79: Friktionseffektivitet: 80-110 <sup>6)</sup> Dynamisk friktionseffektivitet: 0,4-0,6 <sup>7)</sup>
Värme genomstrålning <sup>2)</sup> :	0,15 W/ (m·K)
Värme motstånd <sup>5)</sup> :	0,14 m <sup>2</sup> · K/ W



DOP 4658



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)

**CE**  
**BOEN AS**  
EN 14342



<sup>1)</sup> hänvisning till DIN EN 13501-1, <sup>2)</sup> hänvisning till DIN 14342, <sup>3)</sup> hänvisning till ENV 13696,

<sup>4)</sup> hänvisning till DIN 68861, <sup>5)</sup> hänvisning till EN 12524